Ficha técnica

TENAZIT®

SUNBURST®

Clave 4813


1. Descripción del producto:


Disco Radial Termoplástico.

Dimensiones (in):	1" x 1/8"
Dimensiones (mm):	25 x 3.2 mm
Grano:	80 GRUESO
Filamento:	TC
Largo de vida útil:	8 mm
Especificación:	A/O -80 Amarillo TC
RPM óptimas:	3,000 - 18,000
Máx. rpm:	35,000
Línea:	Tenazit® / SUNBURST®








Mototool

1. Aplicación

• Disco radial de alta tecnología que encapsula granos abrasivos dentro de plástico termoestable.
• Con Filamento TC-CURVO. Curvo, muy flexible y adaptable lo que permite una remoción constante, controlada y un acabado uniforme aún en superficies con radios, curvas o de difícil acceso. Con sentido de giro.
• Para limpieza y remoción de corrosión, recubrimientos, oxidación, marcas de temperatura, materiales adheridos, laca y pintura.
• Reducción o remoción ligera de marcas ligeras de esmerilado y patrones de maquinado.
• Rebabeo ligero de aluminio, cobre, bronce y acero.
• Preparación y limpieza de soldadura y marcas de decoloración por soldadura.
• Remoción de asperezas y recubrimientos superficiales en madera.
• Modulares, se pueden usar 1 o más juntos, para aumentar la remoción (controlada) o mejorar acabado.

2. Instrucciones de operación

• Usar con vástagos para montaje 4810 de 1/8" (3.2 mm).
• Utilice en mototool.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo
• Para prolongar la vida útil asegúrese de trabajar únicamente con las puntas de las cerdas plásticas.
• Uso con presiones ligeras de trabajo, Generan mínimo calor y polvo, por lo que se reduce el daño o deformación de la pieza de trabajo.

3. Información de seguridad

Siga las siguientes recomendaciones de seguridad con respecto al producto:
• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluído, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

• 48 Piezas.